

Teflon

Fabric Protector



CARACTERÍSTICAS ALCATRAZ

Urdimbre
Warp
Ordito/Urdume/Ochoba

Trama
Weft/Trame/Schuss/
Trama/Trama/Ytok

Resistencia a la tracción <i>Tensile strength</i> _____ DIN 53.857		530,7 N	444,4 N
Resistencia al rasgado <i>Tear strength</i> _____ DIN 53.859		2,8 Kg	2,2 Kg
Resistencia al estallido (Kpa) <i>Burst strength (Kpa)</i> _____ DIN 53.861		934 Kpa	
Resistencia a las costuras <i>Seam strength</i> _____ DIN 53.868	2 mm	17,6	+ de 50 daN
	4 mm	50,0	+ de 50 daN
Resistencia a la abrasión <i>Abrasion resistance</i> _____ BS 5.690		Pérdida de peso / Lost of weight 2,2% 20.000 CICLOS	
Resistencia al pilling <i>Pilling test</i> _____ MÉTODO MARTINDALE		4-5	
Solidez a la luz <i>Light fastness</i> _____ UNE 40.187		5	
Solidez al frote <i>Rubbing fastness</i> _____ UNE 40.029	Seco / Dry	4-5	
	Húmedo / Wet	3-4	
Test de combustibilidad <i>Fire test</i> _____ BS-5.852		Pasa OK	

Composición
Composition

100% pes

Ancho
Wicth

160 cm

Peso
Weight/

215 g/m²
(± 2%)

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO



ecima,s.a

Frederic Mistral 25 - P.O. Box 175 - 08226 TERRASSA - SPAIN

Ph.: +34 93 736 17 00 - EXPORT/IMPORT + 34 93 736 17 01

Fax: + 34 93 783 88 05

E-mail: ecima@ecima.com - www.ecima.com